

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
|                     | <h2>ANTARA-MULTIFORMATPLATTE nach DIN EN 1339 PKDUI 7</h2> <p>KBH-<b>ANTARA</b>-MULTIFORMATPLATTE nach DIN EN 1339 gefertigt, als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Verlegehinweise des Herstellers, die DIN ATV 18 318, ZTV-Wegebau und die Hinweise des Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen.</p>   |                  |
| Plattenname         | <b>ANTARA-MULTIFORMATPLATTE</b>  |                  |
| Oberfläche          | STANDARD   |                  |
| Farbe               |  |                  |
| Plattenstärke       | 4,8 cm   |                  |
| Rastermaß*          | 22 x 33 + 33 x 33 + 44 x 33 + 55 x 33 cm   |                  |
|                     | <p>* Das Gesamtastermaß der Verlegung muss durch vorheriges Auslegen von Plattenreihen ermittelt werden. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.</p> <p>Herstellen eines Bettungsmaterials nach DIN ATV18318, 2019 in 4 cm (+/- 1 cm) Stärke im verdichteten Zustand. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen der DIN ATV18318, 2019 und ZTV-Wegebau entsprechen. Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete Gesteinskörnung (Brechsand-Splitt-Gemisch) der Korngruppe 0/5 (SZ 18 Ecs35) zu verwenden.</p> <p>Der Fugenabstand von 4 mm (+/- 1mm) ist einzuhalten. Bettungs- und Fugenmaterial sind aufeinander abzustimmen um die Filterstabilität zu gewährleisten. Als Fugenmaterial ist ein Brechsand-Splitt-Gemisch der Korngruppe 0/4 oder 0/5 gemäß der ZTV-Wegebau zu verwenden.</p> <p>Die Verfüllung der Fugen hat kontinuierlich mit den fortlaufenden Verlegearbeiten zu erfolgen. Die verlegte gereinigte Fläche geschützt mit einem geeigneten Gummihammer mit leichten Schlägen anklopfen bzw. nachrichten. Anschließend sind die Fugen erneut mit einem gebrochenen Sand 0/2 (Ecs &gt;35) unter Wasserzugabe einzuschlämmen und der Belag zu reinigen. Das Fugenmaterial darf keine ungewollten Verfärbungen auf dem Plattenbelag verursachen. Insbesondere das Fugenmaterial ist je nach Benutzung und Witterung nach Bedarf nachzufüllen.</p> |                  |
| Gesamtmenge in qm   |  |                  |
| Einzelpreis Euro/qm |  |                  |
| Gesamtpreis Euro    |  |                  |
|                     | <p>Zulage für Schneiden von Platten mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen:</p>  |                  |
| lfm                 | Einheitspreis Euro/lfm   | Gesamtpreis Euro |
|                     |  |                  |