Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG

>> KBH Qualität in Stein

Einöde 2, 87760 Lachen
Telefon +49 (0)8331-9503-0
Telefax +49 (0)8331-9503-20
Email steine@k-b-h.de
Internet www.k-b-h.de



|                     | RASENGITTER PLATTE nach BDB-Richtlinien   |                  |
|---------------------|---|------------------|
|                     | KBH-Rasengitter-Platte nach BDB Richtlinien gefertigt, als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Verlegehinweise des Herstellers, die DIN ATV 18318, ZTV Pflaster-StB, RStO, die Hinweise des Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen (M FP 1) und die Broschüre "Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonsteinpflaster" des Betonverbands SLG zu beachten. |                  |
| Steinname           | RASNGITTER-Platte   |                  |
| Oberfläche          | Glatt   |                  |
| Farbe               | -   |                  |
| Steinstärke         | 8 cm / 10 cm (unzutreffendes bitte streichen)   |                  |
| Rastermaß*          | 60 x 40 cm  |                  |
|                     | * Das Gesamtrastermaß der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.   |                  |
|                     | Herstellen eines Bettungsmaterials nach DIN ATV18318 in 4 cm (+/- 1 cm) Stärke im verdichteten Zustand. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen Pflasterdecken der DIN ATV18318 entsprechen. Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete Gesteinskörnung der Korngruppe 0/4, 0/5 oder 2/5 (SZ 22 Ecs35) gemäß der Bauklassen nach RStO und der ZTV Pflaster-StB zu verwenden.            |                  |
|                     | Der Fugenabstand von 4 mm (+/- 1mm) ist einzuhalten. Bettungs- und Fugenmaterial sind aufeinander abzustimmen um die Filterstabilität zu gewährleisten. Als Fugenmaterial ist eine geeignete Gesteinskörnung der Korngruppe 0/4, 0/5 oder 1/3 (SZ 22 Ecs35) gemäß der Bauklassen nach RStO und der ZTV Pflaster-StB zu verwenden.  Anteil an organischen Stoffen in Bettungs- und Fugenmaterial min 1 % und max. 3 % Massenanteil.          |                  |
|                     |   |                  |
| Gesamtmenge in qm   | -   |                  |
| Einzelpreis Euro/qm | -   |                  |
| Gesamtpreis Euro    | -   |                  |
|                     | Zulage für Schneiden von Steinen mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundungen. Passstücke sind zurückversetzt einzuschneiden, der Abschluss muss immer durch einen regulären Stein ohne Schnitt erfolgen (keine Kleinschnitte):   |                  |
| lfm                 | Einheitspreis Euro/lfm  | Gesamtpreis Euro |
|                     |   |                  |