

	<h2 style="text-align: center;">TIERRA CERAMICA</h2> <p>Vollkeramik, hochfest gebrannte Feinsteinzeugkeramik, kalibriert mit umlaufend geschliffener Kante ohne Abstandhalter, Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130, Frostbeständigkeit nach EN ISO 10545/12</p> <p>KBH-TIERRA CERAMICA Feinsteinzeugkeramik, als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Verlegehinweise des Herstellers, die DIN ATV 18 318 und die ZTV-Wegebau zu beachten.</p>	
Plattename	TIERRA CERAMICA Feinsteinzeugkeramik	
Farbe		
Plattenstärke	3,0 cm	
Maße	60 x 60 cm	
	<p>* Das Gesamtastermaß der Verlegung muss durch vorheriges Auslegen von Plattenreihen ermittelt werden. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.</p> <p>Herstellen eines Bettungsmaterials nach DIN ATV18318 in 4 cm (+/- 1 cm) Stärke im verdichteten Zustand. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen der DIN ATV18318 und ZTV-Wegebau Nutzungskategorie 1 entsprechen. Mindestgefälle 1,5 bis 2,5 %. Als ungebundenes Bettungsmaterial ist eine geeignete Gesteinskörnung z. B. der Korngruppe 2/5 oder 2/8 (SZ 22 Ecs 35) zu verwenden. Die Bettung darf bei der Verlegung bzw. Ablegen der Platten nicht gestört werden.</p> <p>Der Fugenabstand von mindestens 3 mm ist einzuhalten. Zur Verlegung werden Fugenkreuze empfohlen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge von mindestens 8 mm anzulegen. Bettungs- und Fugenmaterial sind aufeinander abzustimmen um die Filterstabilität zu gewährleisten. Als Fugenmaterial ist eine geeignete Gesteinskörnung z. B. der Korngruppe 1/3 (SZ 22 Ecs 35) gemäß der ZTV-Wegebau zu verwenden.</p> <p>Die Verfüllung der Fugen hat kontinuierlich mit den fortlaufenden Verlegearbeiten zu erfolgen. Die verlegte gereinigte Fläche geschützt mit einem geeigneten farblosen Gummihammer mit leichten Schlägen anklopfen. Die Fläche ist danach zeitnah zu reinigen, dass an den Belagselementen keine dauerhaften Verfärbungen durch den Fugenstoff entstehen.</p>	
Gesamtmenge in qm		
Einzelpreis Euro/qm		
Gesamtpreis Euro		
	<p>Zulage für Schneiden von Platten mit Nassschneidegerät und einer geeigneten, diamantbesetzten Trennscheibe für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Rundungen:</p>	
lfm	Einheitspreis Euro/lfm	Gesamtpreis Euro